GOLDIE BRONZE™ - Mode d'emploi

A PROPOS DE LA GOLDIE BRONZE™

Goldie Bronze™ existe en 2 modèles - SOFT et HARD. La SOFT est vraiment très souple et idéale pour travailler avec les textures et tampons. La HARD est une pâte ferme. Pour des resultats optimum, mélanger à part égales (50/50) la SOFT et la HARD

Goldie Bronze™ est sans danger pour l'environnement. Elle contient approximativement 90% cuivre et 10% étain. Le liant est écologique et non toxique. Le pot contenant la poudre est délibérement plus grand que nécessaire afin de pouvoir être réutilisé pour la conservation de la pâte une fois reconstituée. Merci de ne pas jeter le pot dans la nature. Ne pas utiliser pour stocker de l'alimentaire.

Goldie Bronze™ réduit de 5% - 9% à la cuisson, cela depend de la forme, la taille et l'épaisseur de la pièce. La pâte sèche peut être réduite en poudre et reconstituée. Goldie Bronze™ est facile à utiliser.

MELANGER

Dans un premier temps, bien secouer la poudre dans son pot d'origine en agitant et assurez vous qu'elle soit bien mélangée et **verser l'intégralité du contenu du pot de poudre** dans un petit recipient.
Il est très important de reconstituer la totalité du pot de poudre car la densité de la poudre de métal et la densité du liant ne sont pas les même. En ne reconstituant qu'une partie du pot de poudre le liant risque de ne pas être bien répartit et la pâte obtenue ne possèdera pas toutes ses qualités; texture douce et rendu final après cuisson.
Ajouter une douzaine de goutes d'eau démineralisée et mélanger à l'aide d'une spature ou d'une cuillère ajouter progressivement davantage d'eau tout en mélangeant jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène qui se décolle facilement du récipient.
Mélanger la pâte dans un film plastique méticuleusement afin d'éliminer tous les grumeaux. Pliez là plusieures fois sur elle meme. Répétez cette action plusieures fois. Assurez vous qu'il n'y ait plus d'air emprisonné dans la pâte et que la consistance soit douce et homogène. Enfermez la dans un sachet plastique et laissez la reposer au moins 30 minutes avant utilisation.

UTILISATION

Pour assembler 2 parties en pâte Goldie Bronze™ mélanger un peu de pâte avec advantage d'eau afin d'obtenir une pâte plus ou moins liquide. Pour assembler 2 partie sèches utiliser simplement de l'eau et presser les parties quelques secondes.
Les pieces peuvent être mises à sécher naturellement à l'air libre ou bien à l'aide d'un sèche cheveux , d'un déhydrateur ou tout simplement dans un four ménager à 90°C (194°F) ou moins. Une température plus élevée peut engendrer des craquelures.
Attention pensez à bien nettoyer vos outils lorsque vous utilisez different types de pâte afin d'éviter toute contamination.

CUISSON

Assurez vous que la pâte soit totalement sèche avant la caisson. La moindre humidité risque de bouillir et détruire votre pièce.
Poser votre pièce dans un container en inox sur une fine couche de charbon coco avec un minimum de 1cm (1/2") en dessous. Placer le container sans couvercle dans un four froid et monter la temperature en vitesse maximum à 350°C (662°F) et maintenir pendant 40 minutes. Vous pouvez également effectuer cette 1ère cuisson sur plaque même temperature pendant 30 minutes
Retirer avec precaution le container du four et poser le sur une surface isolante. Remplir le container avec du charbon coco au minimum 1cm (1/2") au dessus des pieces. Remettre dans le four et monter la température en vitesse maximum à 820°C (1508°F) et maintenir pendant 40 minutes.
Les pieces cuites peuvent être retirees du four chaud ou froid.

SECURITE

Ne pas respirer ni ingérer la poudre Goldie Bronze™. Utiliser toujours le materiel approprié et l'équipement de sécurité quand vous travaillez avec un four chaud et travaillez dans une pièce bien ventillée. Goldie Bronze™ n'est pas toxique et ne contient aucun composants chimiques nocifs. Aucun rapport d'allergies à Goldie Bronze™ n'a été constaté , cependant les personnes allergiques doivent être averties de possibilities de reactions et utiliser la pâte avec prudence.